

AANBRENGCONDITIES ATEX 40° / 90° TRANSFERS

Materiaal	Temperatuur	Voorpersen	Min. Druk	Perstijd	Drager verwijderen	Napersen
100% katoen	170°-180° C	5 sec. ivm vocht	4/5 Kg/cm ²	10 sec.	koud	5 sec.
Katoen / polyester	170°-180° C	5 sec. ivm vocht	4/5 Kg/cm ²	10 sec.	koud	5 sec.
Beaver nylon, ongecoat	170°-180° C	5 sec. ivm vocht	4/5 Kg/cm ²	10 sec.	koud	5 sec.
Nylon, ongecoat	150°-160° C	5 sec. ivm krimp	3/4 Kg/cm ²	10 sec.	koud	5 sec.
Polyester, ongecoat	150°-160° C	5 sec. ivm krimp	3/4 Kg/cm ²	10 sec.	koud	5 sec.
Flexothane	140° C	---	3 Kg/cm ²	5 sec.	koud	2 sec.

Bovengenoemde instellingen zijn slechts richtlijnen; e.e.a. is afhankelijk van het materiaal

Het zelf bedrukken van textiel is op eigen risico.

zeefdruk hans van osch bv

