

AANBRENGCONDITIES DIGITEX 40° TRANSFERS

Materiaal	Temperatuur	Voorpersen	Min. Druk	Perstijd	Drager verwijderen	Napersen
100% katoen	160°-170° C	-	3 Kg/cm ²	10 sec.	koud	Ja, 5 sec.
Katoen / polyester	160°-170° C	-	3 Kg/cm ²	10 sec.	koud	Ja, 5 sec.
Beaver nylon, ongecoat	170°-180° C	-	3 Kg/cm ²	10 sec.	koud	Ja, 5 sec.
Nylon, ongecoat	160° C	5 sec. ivm krimp	3 Kg/cm ²	8 sec.	koud	Ja, 2 sec.
Polyester, ongecoat	160° C	5 sec. ivm krimp	3 Kg/cm ²	8 sec.	koud	Ja, 5 sec.
Flexothane	140° C	---	3 Kg/cm ²	5 sec.	koud	Ja, 5 sec.

Bovengenoemde instellingen zijn slechts richtlijnen; e.e.a. is afhankelijk van het materiaal
Het zelf bedrukken van textiel is op eigen risico.



kijk ook op:
www.osch.nl
www.digitextransfers.com

